TESCON Vana®

Universaalne ehitusteip sise- ja välistingimustesse



Tehnilised andmed

	Aine
Alusmaterjal	spetsiaalfliis PP-materjalist
Liim	veekindel SOLID-liimaine
Eralduskiht	silikoonitud paber

Omadus	Standardid	Väärtus
Värvus		tumesinine
Ilmastikukindlus		6 kuud
Nakkekindlus vanandamata/vanandatud	EVS-EN 17990	nõuetele vastav
Ülekrohvitav / ületeibitav		ja
Töötlemistemperatuur		alates -10 °C
Temperatuurikindlus, pikaajaline		-50 °C kuni +90 °C
Ladustamine		jahedas ja kuivas keskkonnas
Passive House Certification	Passivhaus Institut	phA
QNG nõuded	QNG-Anhangdokument 3.1.3	nõuded täidetud

Kasutusvaldkond

Sisetöödel: auru- ja õhutõkkekangaste ning õhukindlate puidupõhiste plaatide õhupidavad liimühendused.

Välistöödel: tuulepidavate aluskatuse-, aluskatte- ja tuuletõkkekangaste (näiteks SOLITEX) ühenduste teostamiseks. Aluskatuse puidupõhiste plaatide tuultpidavateks ühendusteks. Tarindi pealsete ja renoveerimise aurutõkete õhupidavad liimliited.

Kõiki liimühendusi sise- ja välistingimustes võib teha nii omavahel kui ka külgnevate siledate mitteminaalsete ehitusdetailidega (näiteks toru läbiviigud, katuseaknad).

Tarneviisid

Art. nr.	Pikkus	Laius	Eraldusriba jaotus	Kaal	Pakendis	Alusel	GTIN
1AR02070	30 m	60 mm	-	0,7 kg	20	480	4026639220707
11250	30 m	75 mm	-	0,95 kg	4	384	4026639016683
15076	30 m	100 mm	50 | 50 mm	1,2 kg	2	288	4026639150769
11251	30 m	150 mm	75 | 75 mm	1,9 kg	2	192	4026639016690
13491	30 m	200 mm	100 | 100 mm	2,9 kg	1	144	4026639134912
1AR03059	30 m	300 mm	150 | 150 mm	4,5 kg	4	96	4026639230591

Eelised

- ✔ Turvaline toimivus sise- ja välistingimustes, isegi niiskumisel: veekindel SOLID-liimaine
- ✔ Eriti ajas kestev: eeldatav eluiga 100 aastat, mis on sõltumatult testitud ja kinnitatud
- ✔ Ehituse paindlikus: ilmastikukindlus 6 kuud
- ✔ Ehituse kiirendamine: fliis on koheselt ülekrohvitav ja ületeibitav
- ✔ Mugav kasutada: fliis on väga liibuv ja käsitsi rebitav
- ✔ Saksamaa tarbijaajakiri Stiftung Warentest väljaande 4/2012 testivõitja
- ✔ Eeskirjadele vastav ehitamine: õhupidavad liitekohad standardi EVS 946 (DIN 4108-7, SIA 180 ja ÖNORM B 8110-2) nõuete kohaselt
- ✔ Parimad tulemused kahjulike ainete määramisel, katsetused tehtud ISO 16000 nõuete kohaselt

Aluspinnad

Enne kleepimist tuleb aluspinnad harjaga puhtaks pühkida, lapiga üle käia või puhastada suruõhuga.
Külmunud aluspindadele ei saa kleepida. Kleebitavatel materjalidel ei tohi olla nakkumist takistavaid aineid (nt rasva või silikooni). Aluspinnad peavad olema kuivad ja piisava kandevõimega.

Püsiv liimühendus on tagatud kõikide pro clima sise- ja väliskangastega, muude aurutõkke- ning õhutõkkekangastega (nt PE-, PA-, PP- ja alumiiniumpaberite) või rippes/toetaval aluspinnal aluskatte- ja tuuletõkkekangastega (näiteks PP- ja PET-kiledega).
Liimühenduste tegemine ja kleepimine on võimalik mineraalsete aluspindade (nt krohvi või betooni), saetud, hööveldatud ja lakitud puidu, kõvade plastide või mittekorrodeeruvate metallpindade (nt torud, aknad jne), ülekrohvitavate vahtplastide, kõvade puidupõhiste plaatide (puitlaast-, OSB, BFU-, MDF-plaatide) korral.
Puitkiudplaadid või siledad mineraalsed aluspinnad on vaja eelnevalt töödelda TESCON PRIMER RP või TESCON SPRIMER-ga. Betoonist või krohvist aluspinnad ei tohi olla liivased ja pudedad.

Konstruktsiooni tugevuse seisukohast saadakse parimad tulemused väga kvaliteetsete aluspindade kasutamisel. Aluspinna sobivust tuleb kontrollida omal vastutusel, vajaduse korral on soovitatav teha proovikleepimised. Mittekandvad aluspinnad soovitame eelnevalt töödelda TESCON PRIMER RP või TESCON SPRIMER-ga.

Raamtingimused

Liimühendusi ei tohi korrapäraselt tõmbejõududega koormata.
Peale ülekatete teipimist peab paigaldatav roovitus kandma soojustuse raskust. Ülekatete liitekohad toestada.
Hõõruda ühendus PRESSFIX-ga kõvasti vastu aluspinda. Jälgida, et vastusurve oleks piisav. Tuule-, õhu- või vihmakindlaid liimühendusi on võimalik saavutada ainult voltideta paigaldatud aurutõketel, aluskatte- ja fassaadikangastega. Suurenenud õhuniiskusest tuleb järjekindla ja kiire õhutamisega vabaneda. Vajaduse korral paigaldada õhukuivatid.
Üle krohvides palume arvestada krohvitootja mitteimavate aluspindade soovitusi. Vajadusel kasutada nakkeparandajat.

Tested for hazardous substances according to ISO 16000

Made in Germany developed and produced by pro clima

Esitatud faktid põhinevad teadusuuringute ja praktiliste kogemuste praegusel tasemel. Tootja jätab endale õiguse muuta ja arendada toote kujundust ja kasutusala ning muuta nendega seotud kvaliteedinõudeid. Paigaldamist oleme meelsasti valmis nõustama teadmiste kehtiva taseme kohaselt.

Lisateavet paigalduse ja konstruktsiooniliste üksikasjade kohta leiate pro clima projekteerimisdokumentatsioonist. Küsimuste korral helistage pro clima tehnilise toe telefonil +49 6202 2782 45.

MOLL
bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 - 43
68723 Schwetzingen
Germany
Telefon: +49 6202 2782 0
eMail: info@proclima.com