

## TEHNILINE ANDMELEHT

# PENOSIL Dust Proofer 612

Lahus, mis tugevdab keemiliselt betooni pinda ja muudab selle tolmuühlgavaks. PENOSIL Dust Proofer 612 suurendab betoonpõrandate kulumiskindlust, muudab need tolmuühlgavaks ja kemikaalide toime suhtes vastupidavaks.

### Peamised eelised

- Tolmu tõrjuv
- Kulumiskindel
- Vastupidav õlidele
- Veekindel
- Vastupidav kemikaalide (aluste ja hapete) toimele
- Reageerib betooniga, muutes seega pealmise kihi ühtlaselt suletuks
- Säilitab betooni hingavuse

### Kasutusala

- Autoparklate ja garaažide põrandate immutamine
- Ladude ja tööstushoonete põrandate immutamine
- Treppide ja muude betoonpindade immutamine sisetingimustes

### Nakkuvus

- Betoon
- Tsemendipõhised materjalid

### Kasutusjuhend

#### Kasutamistemperatuur

Enne immutamist tuleb värsked betoonpinnad jätta 21 päevaks kõvenema (+23 °C, suhteline õhuniiskus 50%). Õhu ja aluspinna temperatuur peab olema vahemikus +5 °C...+25 °C.

#### Pinna ettevalmistus

Pinnad peavad olema kuivad ning vabad tolmust, lahtistest osakestest ja õlist. Parimate tulemuste saavutamiseks on soovitatav betoonpind enne viimistleda.

#### Kasutamine

Pinda töödeldakse kolmes etapis.

1. Segage üks osa lahust kahe osa veega (1 : 2) ja kandke pehme pintsliga betoonpinnale. Lahust tuleb kanda pinnale rohkesti, et see saaks imbuda võimalikult sügavale betooni sisse. Laske pinnal 40...60 minutit kuivada ja seejärel eemaldage üleliigne lahus lapiga.

2. Segage lahust veega vahekorras 1 : 1 ja kandke betoonpinnale nagu enne. Laske pinnal 40...60 minutit kuivada ja seejärel eemaldage üleliigne lahus.

3. Segage kaks osa lahust ühe osa veega (2 : 1) ja kandke segu betoonpinnale nagu eelmiste etappide käigus. Laske pinnal 40...60 minutit kuivada ja seejärel eemaldage üleliigne lahus. Täielik kuivamine võtab aega 24 tundi.

Pinnal triipude vältimiseks on eriti tähtis eemaldada kogu pinda imbumata jäänud lahus. Muidu võivad pinnale tekkida plekid.

Kui pärast pinna katmist immitseb pinnast valget toimeainet, tuleb kõikide plekkide eemaldamiseks korrata 3. etappi. NB! Pinna töötlemise kolm etappi tuleb teha üksteise järel ülalkirjeldatu kohaselt.

Pinna kolmes etapis töötlemisel on toote kulu kuni 0,5 l/m<sup>2</sup>.

Töödeldud pind peab enne kasutamist kuivama vähemalt 24 tundi.

## Puhastamine

Eemaldage plekid kohe pesuaine ja veega. Kuivanud toote kile saab eemaldada ainult mehaaniliselt.

## Tehnilised andmed

Omadus	Väärtus	Ühik
Kattevõime	0,5	l/m <sup>2</sup>
pH	10...11	
Tihedus (DIN 53 479-B)	1,2	g/ml
Kasutustemperatuur	+5...+25	°C

Toodud parameetrid on mõõdetud tingimustel +23 °C ja 50% suhtelist õhuniiskust, kui ei ole märgitud teisiti. Väärtused võivad erineda tulenevalt keskkonnatingimustest nagu temperatuur, niiskus ja aluspinna materjal.

## Värvus

Hall

## Pakend

5-liitrine plastkanister

10-liitrine plastkanister

20-liitrine plastkanister

## Säilitamine ja säilivusaeg

Ladustamisaeg on 24 kuud alates tootmiskuupäevast, kui toodet hoitakse kinnises pakendis ja kuivas kohas temperatuuril +5 °C kuni +30 °C.

## Piirangud

- Ei sobi looduslike pindade (lubjakivi, liivakivi) tugevdamiseks.
- Ei sobi kasutamiseks välistingimustes.

## Ohutus

Ärritab silmi, hingamiselundeid ja nahka. Silmade kahjustamise tõsine oht. Hoidke lastele kättesaamatus kohas. Vältida kokkupuudet silmade ja nahaga. Silma sattumisel loputage kohe rohke veega ja pöörduge arsti poole. Kanda sobivaid kaitsekindaid ja silmade või näokaitset. Kemikaali allaneelamise korral pöörduda viivitamata arsti poole ja näidata talle pakendit või etiketti. Täpsem ohutusteave on toote ohutuskaardil (SDS).

Märkus. Dokumentatsioonis esitatud juhised põhinevad tootja korraldatud katsetel ja need antakse heas usus. Materjalide ja aluspindade mitmekesisuse ning erinevate pealekandmisvõimaluste tõttu, mida me ei saa kontrollida, ei võta tootja endale saadud tulemuste eest vastutust. Kindlasti soovitame toote sobivust katsetada kasutuskohas. Tootja jätab endale õiguse tooteid ette teatamata muuta.

See tehniline teabeleht asendab kõik varasemad teabelehed sama toote kohta.