

TEHNILISED ANDMED

PREMIUM PRIVATE LABEL MAXI / PUUMARKET MAXI + 2 TAPE

Kolmekihiline hingav katuseembraan. Valmistatud kahest polüpropüleenist laustekstiili kihist ja ühest funktsionaal kile kihist, mis tagavad kõrge auru läbilaskvuse ja aluskatte veekindluse. Suurendatud rebenemiskindlus tagab materjali paremad omadused. Toode sisaldab spetsiaalseid stabiliseerivaid lisandeid, mis võimaldavad vajadusel märkimisväärselt viivitada katusekatte paigaldamisega. Membraan on varustatud kahe teibi/liimiribaga.



VÄÄRTUS	ÜHIK	VÄÄRTUS
Auru läbilaskvus	[g/m ² /24h]	ca. 3000
Tulekindlusklass		E
Kasutustemperatuur	[°C]	-40 kuni +100 / +120**
Takistus veeauru difusioonile Sd	[m]	ca. 0,02
UV vastupidavus	[kuud]	4*
Kaal	[g/m ² (±5%)]	ca. 140
Veekindlusklass		W1
Tõmbetugevus pikisuunal	[N/50 mm]	≥300 (+/- 85)
Tõmbetugevus ristisuunal	[N/50 mm]	≥210 (+/- 80)
Rebimistugevus pikisuunal	[N]	≥160 (+/-40)
Rebimistugevus ristisuunal	[N]	≥150 (+/-35)
Värvus		antratsiit / antratsiit
Möödud	[m x jm]	1,5 x 50 = 75 m ²
Alus	[rulli]	50

Eelised:

- UV vastupidav
- Sobiv täislaudisele
- Kõrge auru läbilaskvus
- Veekindlus

* UV-kindel kuni 4 kuud vastavalt laboratoorsele vanandamisele laboris, Kesk-Euroopa kliima keskmise päikesekiirguse tingimustega.

** Lühiajaline kokkupuude.

TEHNILISED ANDMED

PREMIUM PRIVATE LABEL MAXI / PUUMARKET MAXI + 2 TAPE

Rakendus:

Membraan on ette nähtud ventileeritavate kaldkatuste aluskatteks (k.a. täislaudise puhul) nii uusehitistes kui ka rekonstrueeritavates hoonetes. Membraani ja soojustusmaterjali vaheline tuulutusvahe ei ole paigaldamiseks vajalik - hingava aluskatte eeliseks on just paigaldus otse vastu soojustusmaterjali. Sobib kasutamiseks peaaegu igat tüüpi katusekatetega - soovitatav betoonist ja savist katusekividele, samuti teraskatustele. Katusekate peab saama paigaldatud hiljemalt kuue nädala jooksul pärast aluskatte paigaldamist. Tootele kehtib garantii tingimusel, et paigaldusel on järgitud tootjapoolseid paigaldusjuhiseid.

Hoiustamine / transport

Toodet tuleb hoida niiskuse ja UV-kiirguse eest, kuivas ruumis, suletud ja kahjustamata pakendis. Rulle võib transportida kaetud/suletud transpordivahendites. Need peavad olema pakitud transportimiseks viisil, mis kaitseb neid kahjustuste eest. Toodet tuleb kaitsta keemiliste mõjurite eest, eelkõige lahustipõhised ained, kuna need võivad vähendada membraani tehnilisi parameetreid või kahjustada seda püsivalt.

Süsteem SK2:

Membraan on varustatud kahe teibi/liimiribaga. See lahendus lihtsustab materjali paigaldamist ja garanteerib nõuetekohase ülekate tiheda ühenduse. Kaks teibiriba tagavad membraanide püsiva ühenduse igaks ilmastikutingimuseks: kõrge niiskus, tugev tuul, vihm, madalad temperatuurid.