

Kiilto TT Niiskuskindel seinapahtel 1–5 (30) mm



Tasandus- ja täitepahtel kivimaterjalist- ja plokkeinte tasandamiseks niisketes ja kuivades ruumides. Osaline tasandamine 1–30 mm, laustasandamine 1–5 mm. Sobib ka välistingimustes kasutamiseks. Tsemendialusel.



- tsemendialusel pahtel kivipindade tasandamiseks
- kuivadesse ja märgadesse ruumidesse
- kaetult sobib kasutamiseks ka välistingimustes
- kuivamisaeg: laustasandus 1 päev, kohttasandus 1–4 päeva
- kihi paksus: 1–5 mm, kohttasandus 1–30 mm
- kulu 1,4 kg/m²/mm

KASUTUSALA

Kiilto TT on seinapahtel kasutamiseks sise- ja välistingimustes. Sobib kivimaterjalist pindade tasandamiseks ja täitmiseks. Tasandatud pinna võib plaatida või hüdroisoleerida Kiilto hüdroisolatsioonimastiksiga. Samuti saab pinna üle pahteldada muude Kiilto seinapahtlitega kasutuskohast sõltuvalt.

KASUTUSJUHIS

Pahteldatav pind peab olema tugev, puhas ja tolmuvaba. Imavad pinnad tuleb enne pealekandmist kergelt niisutada. Uue kihi võib peale kanda alles siis, kui eelmine on kuivanud. Vajadusel tuleb pinda enne uue kihi pealekandmist hoolikalt lihvida ja puhastada.

Puistake Kiilto TT pulber aeglaselt jahedasse (18–20 °C), puhtasse vette pidevalt segades, kuni moodustub ühtlane mass. Laske segul seista u 10–15 minutit ja segage uuesti. Kandke pahtel pinnale käsitsi teraspahtlilabidaga või pritsiga. Pritsiga peale kantud kiht tuleb käsitsi üle siluda.

LISATEAVE

Sellel tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on esitatud standardtingimustes. Toote tõhusus ja tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest ja -viisidest. Meie kvaliteedijuhimissüsteem tagab ettevõtte toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta endale vastutust toote ebaõige kasutamise või selliste ümbritsevate olude korral, mille üle meil puudub kontroll. Seega pole meil võimalik võtta endale vastutust lõpptulemuse eest. Toote õige kasutamine eeldab, et kasutaja tutvub tööjuhendis kirjeldatud tööpõhimõtete ja toimingutega.

KESKKOND JA OHUTUS

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid.

ALLUSPÕRANDA NIISKUS	betoon < 90% RH
KIHI PAKSUS	osaline tasandamine 1-30 mm, tasandamine 1-5 mm.
KUIVAMISE KIIRUS	u 1 päev (18 °C) (sõltuvalt kihi paksusest ja ümbritseva keskkonna tingimustest)
TÖÖTINGIMUSED	soovitus: 18–20 °C, madalaim kasutustemperatuur 5 °C
MAX TERA SUURUS	0,5 mm
SURVETUGEVIK	CSIII (EN 998-1)
KULU	1 mm kiht/m ² tahke aine kaal u 1,4 kg
SEGAMISSUHE	4,0–4,5 l vett / 20 kg kott
NAKKETUGEVIK	> 0,5 MPa (EN 998-1)
SIDEAINE TÜÜP	Plasti-tsemendi-lubjakivibaasiline pulber
TÖÖAEG	3–4 h (18 °C)
VÄRVID	Hall
PAKENDI SUURUSED	20 kg kott
LADUSTAMINE	Avamata pakendis max 1 aasta kuivades tingimustes.



Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.