

# Kiilto Floor Plus liim põrandatele ja seintele



Mitmeotstarbeline põrandakatteliim peaaegu igat tüüpi põrandakatete jaoks. Tänu heale nakkuvusele ja kõrgele lõpptugevusele sobib Kiilto Floor Plus ideaalselt LVT-plaatidele. Toode ei sisalda 2-etüülhaksanooli ega APEO-ühendeid, ftalaate ega plastifikaatoreid.



LEED



- tugev kleepuvus
- kerge peale kanda
- sobib hästi ka vinüülseinakatete kinnitamiseks


## KASUTUSALA

Veebaasil põranda- ja seinakatteliim vinüülkatetele ja -plaatidele, linoleumile, kummi- ja tekstiilkatetele ning raskete, üle 0,6 mm paksuste vinüülseinakatete kinnitamiseks imavatele ja mitteimavatele pindadele kuivades ja niisketes ruumides. Tänu suurele lõpptugevusele heale nakkele on Floor Plus ideaalne LVT-plaatidele. Võib kasutada põrandakütte korral.

## KASUTUSJUHIS

Aluspind peab olema kuiv, tahke, sile, tolmu- ja rasvavaba. Ebatasasused tasandada sobiva Kiilto põrandatasandusseguga. Plaatide jätkukohad peavad olema samuti tasandatud. Ehitusplaatpindade puhul järgida plaadi tootja juhiseid. Liim segada vajadusel enne kasutamist ning kanda seejärel liimikammiga või rulliga ühtlase kihina aluspinnale. Poorsetel pindadel toimub liimimine üldjuhul märgliimimisena: vajutage kate vahetult vastu aluspinda ja hõõruge see tugevalt aluspinnale. Jäiga või murdekohtadega põrandakatte puhul on soovitatav lasta liimil kuivada õhu käes 10–30 min enne kinnivajutamist. Täielikult mitteimavale pinnale jäiga kate paigaldamise puhul tuleb liimil enne kate asetamist lasta kuivada õhu käes üle 60 minuti. Või alternatiivselt hõõruge kate värskelt liimile, siis tõstke lahti ja laske õhu käes seista 20–30 minutit. Pärast seda hõõruge kate hoolikalt aluspinnale. Värsked liimi plekid eemaldada veega. Kuivanud liim eemaldada tugevalt leeliselise pesuaine või ksüleeniga. Paigaldamisel järgige ka põrandakatte tootja juhiseid. Betoonaluspind on soovitatav üle tasandada põrandatasandusseguga. Tasandussegu madal leeliselisus vähendab liimiühenduse ja kate kahjustumise riski, mis tuleneb betooni kõrgest leeliselisusest.

## KAMMI HAMMASTUS



## LISATEAVE

Sellel tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud

ALUSPÕRANDA NIISKUS	betoon: max 85% RH, puit: 8–12%
KASUTUSTEMPERatuur	+18–25°C
KÜLMAKINDLUS	külmumine
KULU	4–6 m <sup>2</sup> /l
ERIKAAL	1,1 kg/l
SIDEAINE TÜÜP	Akrülaatsegapolümeer
TÖÖAEG	märgliimimine: 0–20 min, hiline märgliimimine: 20–60 min, kleepliimimine: 60–120 min (+23°C, 50% RH)
PAKENDI SUURUSED	15 l
LADUSTAMINE	Avamata mahutites, temp. üle +1°C, 12 kuud. Pärast pikemaajalist hoiustamist tuleb toode enne kasutamist läbi segada.



katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on määratletud standardtingimustes. Toote tõhusus ja tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest ja -meetoditest. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem tagab meie toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta vastutust toote ebaõige kasutamise või valitsevate tingimuste üle, mille üle meil puudub kontroll. Seega, ei ole meil võimalik vastutada lõpptulemuse eest. Toote õige kasutamine eeldab, et kasutaja tutvub tööjuhendis kirjeldatud tööõhimitete ja toimingutega.

**KESKKOND JA OHUTUS**

Vältige naha ebavajalikku kokkupuudet kõvastumata tootega, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge toote ohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel [www.kiilto.com](http://www.kiilto.com).