CONTEGA® EXO

Välimine aknaühendusteip



Tehnilised andmed

	Aine
Alusmaterjal	2-kihiline spetsiaalmembraan PP-fliisist ja TEEE-membraan
Liim	spetsiaalne akrülaatliim

Omadus	Standardid	Väärtus
Värvus		tumehall
sd-väärtus	EVS-EN ISO 12572	0,05 m
Ilmastikukindlus		3 kuud
Hoovihmakindlus	ift, MO-01/1:2007-01, Abs. 5	kuni 600 Pa, ümberringi
Veesammas	EVS-EN ISO 811	> 2.500 mm
Nakkekindlus vanandamata/vanandatud	EVS-EN 17990	nõuetele vastav
Ülekrohvitav / ületeibitav		ja
Töötlemistemperatuur		alates -10 °C
Temperatuurikindlus, pikaajaline		-40 °C kuni +90 °C
Ladustamine		jahedas ja kuivas keskkonnas

Kasutusvaldkond

Puithoonetes akende ja uste väljast poolt tuultpidavaks ja hoovihmakindlaks ühendamiseks, kolme eraldusribaga.

Tarneviisid

Art. nr.	Pikkus	Laius	Kaal	Pakendis	Alusel	GTIN
11946	30 m	85 mm	0,85 kg	8	240	4026639119469
11947	30 m	120 mm	1 kg	8	240	4026639119476

Eelised

- ✔ Lihtne paigaldus: eriti õhuke, kergesti volditav nurgapiirkondades
- ✔ Sobivuse sõltumatu kinnitus: MO-01/1 nõuetele vastavad katsetused ift Rosenheimis
- ✔ Nõuetele vastavad ühendusvuugid seestpool kombinatsioonis CONTEGA SL-ga
- ✔ Fliisipool ülekrohvitav: selgepiiriline üleminek akende näiteks tuuletõkkepiirkonna ja krohvi vahel
- ✔ Paindlikult kasutatav: kolm kleepriba kasutamiseks puitpindade, müüritise ja betoonkonstruktsioonide korral
- ✔ Eeskirjadele vastav ehitamine: õhupidavad liitekohad standardi EVS 946 nõuete kohaselt

Aluspinnad

Enne kleepimist tuleb aluspinnad harjaga puhtaks pühkida, lapiga üle käia või puhastada suruõhuga. Ebatasased mineraalsed aluspinnad võivad vajada eelnevalt tasandamist krohviga. Külmunud aluspindadele ei saa kleepida. Kleebitavatel materjalidel ei tohi olla nakkumist takistavaid aineid (nt rasva või silikooni). Järgi krohvi tootja soovitusi teibitud pindade krohvimisel. Enamasti soovitatakse, et krohvitav teibi laius ei ületaks 60 mm või 50% krohvitava pinna laiusest.
Aluspinnad peavad olema kuivad ja piisava kandevõimega.

Püsiv liimühendus on tagatud kõikide pro clima aluslae-/aluskattekangaste ja tuuletõkkekangastega (nt PP- ja PET-kiledega). Teipe võib paigaldada hööveldatud või värvitud puidule, kõvale plastile, kõvale puidupõhisele plaadile (nt puitlaast-, OSB- ja vineerplaadid).
Liimühenduste tegemiseks müüritisel või betoonpindadel või karedatel aluspindadel kasutage toodet ORCON F.

Konstruktsiooni tugevuse seisukohast saadakse parimad tulemused väga kvaliteetsete aluspindade kasutamisel. Aluspinna sobivust tuleb kontrollida omal vastutusel, vajaduse korral on soovitatav teha proovikleepimised. Mittekandvad aluspinnad soovitame eelnevalt töödelda TESCON PRIMER RP või TESCON SPRIMER-ga.

Raamtingimused

Liimühendusi ei tohi korrapäraselt tõmbejõududega koormata. Hõõruda ühendus PRESSFIX-ga kõvasti vastu aluspinda. Jälgida, et vastusurve oleks piisav.
Tuule- ja vihmakindlaid liimühendusi on võimalik saavutada ainult voltideta paigaldatult.
Üle krohvides palume arvestada krohvitootja mitteimavate aluspindade soovitusi. Vajadusel kasutada nakkeparandajat.



Prüfbericht Nr. 14-001438-PR02
(PB-E03-020310-de-02)
• CONTEGA SL Et ORCON F
• CONTEGA EXO Et ORCON F
nach MO-01/1:2007-01, Abs. 5
26.02.2016

Esitatud faktid põhinevad teadusuuringute ja praktiliste kogemuste praegusel tasemel. Tootja jätab endale õiguse muuta ja arendada toote kujundust ja kasutusala ning muuta nendega seotud kvaliteedinõudeid. Paigaldamist oleme meelsasti valmis nõustama teadmiste kehtiva taseme kohaselt.

Lisateavet paigalduse ja konstruktsiooniliste üksikasjade kohta leiate pro clima projekteerimisdokumentatsioonist. Küsimuste korral helistage pro clima tehnilise toe telefonil +49 6202 2782 45.

MOLL
bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 - 43
68723 Schwetzingen
Germany
Telefon: +49 6202 2782 0
eMail: info@proclima.com