CONTEGA® SOLIDO EXO

Täies ulatuses kleepuv krohvi- ja aknaühendusteip välistingimustesse



Tehnilised andmed

	Aine
Alusmaterjal	PP-fliis, PP-kopolümeerist spetsiaalmembraan
Liim	modifitseeritud veekindel liim SOLID
Eralduskiht	1- või 2-osaline, silikoonitud PE-kile

Omadus	Standardid	Väärtus
Värvus		must
sd-väärtus	EVS-EN 1931	0,7 m
Ilmastikukindlus		3 kuud
Hoovihmakindlus	EN 1027	kuni 2.400 Pa, ümberringi
Hoovihmakindlus	ift, MO-01/1:2007-01, Abs. 5	kuni 600 Pa, ümberringi
Veesammas	EVS-EN ISO 811	> 2.500 mm
Nakkekindlus vanandamata/vanandatud	EVS-EN 17990	nõuetele vastav
Ülekrohvitav / ületeibitav		ja
Töötlemistemperatuur		alates -10 °C
Temperatuurikindlus, pikaajaline		-40 °C kuni +90 °C
Ladustamine		jahedas ja kuivas keskkonnas
QNG nõuded	QNG-Anhangdokument 3.1.3	nõuded täidetud

Kasutusvaldkond

Väljastpoolt akende ja uste tuultpidav ja hoovihmakindel ühendus kangastega, puidupõhiste plaatidega või mineraalsete aluspindadega. Modifitseeritud veekindel liim SOLID tagab kiire ja ajas kestva ühenduse aluspindadel.
Vuuk on kohe tuultpidav ja ühendus koormatav. Fliis on kohe ülekrohvitav vastavalt paigaldusjuhendile.

Tarneviisid

Art. nr.	Pikkus	Laius	Eraldusriba jaotus	Kaal	Pakendis	Alusel	GTIN
15439	30 m	80 mm	20 | 60 mm	0,98 kg	8	384	4026639154392
15440	30 m	100 mm	20 | 40 | 40 mm	1,1 kg	8	288	4026639154408
15441	30 m	150 mm	20 | 70 | 60 mm	1,8 kg	4	192	4026639154415
15442	30 m	200 mm	20 | 100 | 80 mm	2,4 kg	4	144	4026639154422

Eelised

- ✔ Säästab aega: vuuk on kohe hoovihmakindel ja ühendus koormatav
- ✔ Saab kohe ülekrohvida: selgepiiriline üleminek akende näiteks tuuletõkkepiirkonna ja krohvi vahel
- ✔ Usaldusväärne ühendus: veekindel liim SOLID tagab äärmiselt tugeva liimühenduse ka mineraalsetel aluspindadel
- ✔ Kuni 2400 Pa hoovihmakindlus tõestatud
- ✔ Sobivuse sõltumatu kinnitus: MO-01/1 nõuetele vastavad katsetused ift Rosenheimis
- ✔ Eeskirjadele vastav ehitamine: õhupidavad liitekohad standardi EVS 946 nõuete kohaselt

Aluspinnad

Enne kleepimist tuleb aluspinnad harjaga puhtaks pühkida, lapiga üle käia või puhastada suruõhuga. Ebatasased mineraalsed aluspinnad võivad vajada eelnevalt tasandamist krohviga. Külmunud aluspindadele ei saa kleepida. Kleebitavatel materjalidel ei tohi olla nakkumist takistavaid aineid (nt rasva või silikooni). Järgi krohvi tootja soovitusi teibitud pindade krohvimisel. Enamasti soovitatakse, et krohvitav teibi laius ei ületaks 60 mm või 50% krohvitava pinna laiusest.
Aluspinnad peavad olema kuivad ja piisava kandevõimega.

Püsiv liimühendus on tagatud kõikide pro clima välimiste kangastega, muude rippes/toetaval aluspinnal aluskatte- ja tuuletõkkekangastega (nt PP- ja PET-kiledega).
Teipe võib paigaldada hööveldatud või värvitud puidule, kõvale plastile, kõvale puidupõhisele plaadile (nt puitlaast-, OSB- ja vineerplaadid), metall (nt torud, aknad jne), ülekrohvitavate vahtplastide, kui ka mineraalsete aluspindadega (nt krohvi või betooni).

pro clima®

Konstruktsiooni tugevuse seisukohast saadakse parimad tulemused väga kvaliteetsete aluspindade kasutamisel. Aluspinna sobivust tuleb kontrollida omal vastutusel, vajaduse korral on soovitatav teha proovikleepimised. Mittekandvad aluspinnad soovitame eelnevalt töödelda TESCON PRIMER RP või TESCON SPRIMER-ga.

Raamtingimused

Liimühendusi ei tohi korrapäraselt tõmbejõududega koormata. Hõõruda ühendus PRESSFIX-ga kõvasti vastu aluspinda. Jälgida, et vastusurve oleks piisav. Hoovihmakindlaid liimühendusi on võimalik saavutada ainult voltideta paigaldatult. Suurenenud õhuniiskusest tuleb järjekindla ja kiire õhutamisega vabaneda. Vajaduse korral paigaldada õhukuivatid. Üle krohvides palume arvestada krohvitootja mitteimavate aluspindade soovitusi. Vajadusel kasutada nakkeparandajat.

EPD verified

© ift Rosenheim
Prüfbericht Nr. 16-000527-PR02
(PB 1-E03-020310-de-01)
- CONTEGA SOLIDO SL
- CONTEGA SOLIDO EXO
nach MO-01/1:2007-01, Abs. 5
24.06.2016

GEPRÜFT NACHHALTIGES PRODUKT
QNG READY
SENTINEL HOLDING INSTITUT
www.sentinel-holding.eu/pruefkriterien

Esitatud faktid põhinevad teadusuuringute ja praktiliste kogemuste praegusel tasemel. Tootja jätab endale õiguse muuta ja arendada toote kujundust ja kasutusala ning muuta nendega seotud kvaliteedinõudeid. Paigaldamist oleme meelsasti valmis nõustama teadmiste kehtiva taseme kohaselt.

Lisateavet paigalduse ja konstruktsiooniliste üksikasjade kohta leiate pro clima projekteerimisdokumentatsioonist. Küsimuste korral helistage pro clima tehnilise toe telefonil +49 6202 2782 45.

MOLL
bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 - 43
68723 Schwetzingen
Germany
Telefon: +49 6202 2782 0
eMail: info@proclima.com

pro clima®