

Saematerjali kaubanduslikud ühendkvaliteediklassid

ÜHENDKVALITEEDIKLASSID		SF (AB)	SF+VI (ABC)
LUBATUD SUURIM OKSTE HULK HALVIMAL 1m PIKKUSEL LÕIGUL			
KÜLJEL, terved ja kuivad oksad / sealhulgas kooroksad		5 / 3	8 / 4
SERVAL, terved ja kuivad oksad / sealhulgas kooroksad		3 / 2	4 / 3
KÜLJEL ASUVATE OKSTE MAKSIMAALNE SUURUS			
Saematerjali paksus, mm	Saematerjali laius, mm	Terve küljeoksa suurim läbimõõt, mm	
16, 19, 22, 25	75, 100, 115	35	50
	125, 150	40	55
	175, 200, 225	45	60
32, 38	75, 100 115	40	55
	125, 150	45	60
	175, 200, 225	50	65
44, 50	75, 100 115	45	60
	125, 150	50	65
	175, 200, 225	55	70
63, 75	75, 100 115	50	65
	125, 150	55	70
	175, 200, 225	60	75

SERVAOKSTE LUBATUD MAKSIMAALNE SUURUS			
Saematerjali paksus, mm		Terve servaoksa suurim läbimõõt, mm	
16, 19		*	*
22, 25		*	*
32, 38		30	*
44, 50		40	*
63, 75		50	*
* oksa diameeter on sama suur kui saematerjali paksus			
TEISTE OKSATÜÜPIDE SUURUS VÄLISKÜLJEL JA SERVAL			
Oksatüüp		Maksimaalne muu oksa läbimõõt terve oksa moodust %-des	
Oksarühm		70	80
Kuiv oks		70	100
Kooroks		60	80
Mäda oks		50	80

Kvaliteedis SF+VI on lubatud maksimaalselt 15mm-se läbimõõduga oksaaugud või liikuvad oksad

Kvaliteedis SF pole kuni 10mm-se läbimõõduga tervete või kuivade okste arv piiratud ja lubatakse mäda oksa

LÕHENEMISED		SF (AB)	SF+VI (ABC)
Kuivamislõhed (üle 100mm)	Lõhede kogupikkus välisküljel ja servadel	% -i materjali pikkusest	
	Saematerjali paksus, mm	16-25	25 70
		32-50	35 90
		63-75	50 100

POOMKANT (suurem kui 3mm)			SF (AB)	SF+VI (ABC)
Pikkus serval			%I materjali paksusest	
	Paksus kuni / ja 25mm	kahel serval		40
		ühel serval	30	50
	Paksus üle 25mm	kahel serval	20	30
		ühel serval	30	40
			%I materjali paksusest	
Sügavus serval			15	20
Laius välisküljel			12	17

MUUD OMADUSED		SF (AB)	SF+VI (ABC)	
Vaigupesad	halvimal 1m lõigul	tk	2	2
		pikkus, mm	100	150
Koorepesad, kinnised mõlud	halvimal 1m lõigul	tk	1	1
		pikkus, mm	200	300
Kaldkiulus		max	1:7	1:2
Ladvamurdumine		%-l materjali laiusest	30	50
Ränipuit, struktuurihäire (salmilisuus, jne)		%-l materjali mahust	20	50
Tõrvaspuit		%-l materjali mahust	30	70
Palgisine, kõvamäda, vesipuit		%-l materjali mahust	5	30

KUJUVEAD ehk VORMIVEAD (halvimal 2m-sel lõigul)		SF (AB)	SF+VI (ABC)
Küljekõverus		Kõveruse kõrgus mm	
	paksustel kuni / ja 44mm	15	30
	paksustel üle 44mm	10	20
Servakõverus		kõik laiused	4 8
		% laiusest	
Ristkõmmeldumine (otsvaates)		2	4
		% laiusest	
Keerdumus	paksustel kuni / ja 44mm	10	20
	paksustel üle 44mm	6	10